




TE07



TE11



TE10




TE14




TE13



TE15



TE05



TE06



TE04



TE03



TE02



TE01

Skład

100% Poliester

Gramatura

370 g/m² ± 5%

Szerokość

145 ± 2 cm

Atest trudnopalności

PN-EN 1021-1:2014-12 (papieros)

Odporność na ścieranie

67 000 cykli Martindale
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2:2002)

Odporność koloru na światło

5-6 (EN ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)

Odporność koloru na tarcie

suche: 4-5, mokre: 4-5
(EN ISO 105 X12:2005)

Composition

100% Polyester

Weight

370 g/m² ± 5%

Width

145 ± 2 cm

Flammability

PN-EN 1021-1:2014-12 (cigarette)

Abrasion resistance

67 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2:2002)

Colour fastness to light

5-6 (EN ISO 105 B02:2014-11 method 2)

Colour fastness to rubbing

dry: 4-5, wet: 4-5
(EN ISO 105 X12:2005)



100% POST-CONSUMER
RECYCLED POLYESTER
(Global Recycled Standard)